

Technický list na EPS T - STYROFLOOR T5

Součinitel tepelné vodivosti max. Id (W/m ² .K)	0,039
Odchylka tloušťky T	T4
Odchylka délky L	L1
Odchylka šířky W	W1
Pravoúhlost S	S1
Rovinnost P	P3
Pevnost v ohybu BS	BS 50
Rozměrová stabilita DS(N)	DS(N)5
Dynamická tuhost SD	SD10 - SD50)*
Stlačitelnost CP	CP4)*
Faktor difuzního odporu	20 - 40
Reakce na oheň	E
Orientační hodnota objemové hmotnosti (kg/m ³)	10 - 20
Barevný kód 1. zleva	modrá
Barevný kód 2. zleva	černá
Barevný kód 3. zleva	modrá

* hodnota dynamické tuhosti a stlačitelnosti se udává v závislosti na tloušťce desky

Tloušťka (mm)	Dynamická tuhost S' (MN/m ³)
20	91,8
30	49,7
50	30,2

Výrobek odpovídá požadavkům ČSN EN 13 163

Použití výrobku EPS T - STYROFLOOR T5

Zvukově a tepelně izolační desky určené pro vytváření vrstev v podlahách s požadavkem kročejového útlumu a zvukově izolačních vrstev v konstrukcích. Desky se vyrábějí úpravou základního materiálu EPS.

V Čakovičkách dne : 20.10.2008

Styrotrade, a.s.
Čakovičky 99
250 63 p.Mratín
IČO: 26152924 DIČ: CZ26152924